

DECLARACION DE PRESTACION

N° 0101/036

Rev. 2

Codigo Identificación Producto	Producto laminado en caliente en acero para uso estructural. calidad S355JR según EN10025-2:2004
Identificación	Según lo indicado en la etiqueta identificadora con código de barras y/o número de partida en el certificado de pruebas
Utilización prevista del producto para Construcción	Producto plano para uso en estructuras metálicas o en metal compuesto y estructuras de hormigón.
Fabricante (domicilio social)	Marcegaglia Carbon Steel Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
Planta de fabricación	Gazoldo Degli Ippoliti Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción	2+
Empresa certificadora y número de acreditación	RINA Services S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italia 0474

Ha expedido el certificado de conformidad de control de producción en fábrica sobre la base de los siguientes elementos:

- Inspección inicial de la planta y del control de producción en fábrica.
- Seguimiento, evaluación y pruebas de control continuo de la producción de la fábrica

PRESTACION DECLARADA

Características esenciales	prestaciones	Norma Armonizada
Tolerancias dimensionales	EN10051:2010	
Alargamiento	EN10025-2:2004	EN10025-1:2004
Resistencia de tracción		
Límite elástico		
Resiliencia		
Soldabilidad (CEV)		
Durabilidad (sin peticiones de recubrimiento)	N.P.D.	

El rendimiento del producto mencionado anteriormente corresponde a todas las demandas de rendimiento. Esta declaración de responsabilidad se emite, en conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado

En nombre y por cuenta de Marcegaglia Carbon Steel

Arnaldo Ing. Barini
 Director de Planta de Gazoldo D.I.



Gazoldo D.I. 02/11/2015

Esta declaración de prestaciones se considerará válida si va acompañada de la etiqueta de identificación del producto y del documento que acompaña a la mercancía o el certificado de inspección emitido después del envío.

TABLA 1 – CARACTERISTICAS MECANICAS

TABLA 1 – CARACTERÍSTICAS MECANICAS												
Características mecánicas a temperatura ambiente de las calidades de aceros con valores de resiliencia												
CALIDAD	R _{eH} ^(a) MPa ^{8b)} Min	R _m ^(a) MPa ^(b)		Alargamiento porcentual mínimo después ruptura % ^{a)}							Resiliencia KV longitudinal	
				L _o = 80 (mm)					L _o = 5,65√S _o	Temp.	Energía mínima	
		(°C)	(J)									
		Espesor nominal (mm)										
≤ 16	< 3	≥ 3 ≤ 100	a)	≤ 1	> 1 ≤ 1.5	> 1.5 ≤ 2	> 2 ≤ 2.5	> 2.5 < 3	≥ 3 ≤ 40	> 6 ≤ 150		
S355JR	355	510 ÷ 680	470 ÷ 630	L	14	15	16	17	18	22	20	27
				t	12	13	14	15	16	20		
a) Para chapas y flejes con largos ≥600 mm, se aplica la transversal (t) a la dirección de laminación. Para todos los demás productos, se aplican los valores para la dirección paralela (l) a la dirección de laminación												
b) MPa = 1N/mm ²												

TABLA 2 - tolerancias dimensionales

TABLA 2 - tolerancias dimensionales				
Tolerancia sobre el espesor - tamaño (mm)				
ESPESOR NOMINAL	Tolerancias para un largo nominal			
	≤ 1200	> 1200 ≤1500	> 1500 ≤1800	> 1800
≤ 2,00	± 0,20	± 0,22	± 0,24	-
> 2,00 ≤ 2,50	± 0,21	± 0,24	± 0,26	± 0,29
> 2,50 ≤ 3,00	± 0,23	± 0,25	± 0,28	± 0,30
> 3,00 ≤ 4,00	± 0,25	± 0,28	± 0,30	± 0,31
> 4,00 ≤ 5,00	± 0,28	± 0,30	± 0,32	± 0,33
> 5,00 ≤ 6,00	± 0,30	± 0,32	± 0,33	± 0,36
> 6,00 ≤ 8,00	± 0,33	± 0,35	± 0,36	± 0,40
> 8,00 ≤ 10,00	± 0,37	± 0,38	± 0,39	± 0,46
>10,00 ≤ 12,50	± 0,40	± 0,41	± 0,43	± 0,49
> 12,50 ≤15,00	± 0,43	± 0,44	± 0,46	± 0,53
>15,00 ≤ 25,00	± 0,46	± 0,48	± 0,52	± 0,58
Tolerancia sobre el ancho - tamaño (mm)				
LARGO NOMINAL	Bordes brutos		Bordes refilados	
≤ 1200	-0 / +20		-0 / +3	
> 1200 ≤ 1850	-0 / +20		-0 / +5	
> 1850	-0 / +25		-0 / +6	
Las tolerancias relativas a los productos con bordes refilados se aplican con espesor nominal ≤ 10mm Para espesores > de 10mm los valores de desviación superior deben ser concordados en fase de aceptación pedido				
Tolerancia sobre el largo – tamaño (mm)				
LARGO NOMINAL	inferior		superior	
< 2000	-0		+10	
≥2000 < 8000	-0		+0,005 x largo nominal	
≥ 8000	-0		+40	
Tolerancia sobre la planitud - tamaño (mm)				
ESPESOR NOMINAL	Largo nominal	Tolerancia planitud - categoria		
		Categoría B	Categoría C	Categoría D
≤ 25	≤ 1200	18	23	Deben ser concordados en fase de aceptación pedido
	> 1200 ≤ 1500	23	30	
	> 1500	28	38	
Categoría B = 300MPa < R _e ≤ 360MPa Categoría C = 360MPa < R _e ≤ 420MPa Categoría D = 420MPa < R _e ≤ 900MPa				
Tolerancia flecha longitudinal o rectitud o efecte platan				
Chapas con largo nominal < 5000 mm q = 0,5% del largo Chapas con largo nominal ≥ 5000 mm, ancho ≥ 600 mm y con bordes brutos de laminación, q = 20 mm max sobre cualquier tramo del largo de 5000 mm Chapas con largo nominal ≥ 5000 mm, ancho ≥ 600 mm y con bordes refilados, q = 15 mm max sobre cualquier tramo del largo de 5000 mm				
descuadre				
El descuadre de una chapa es la proyección ortogonal de un borde transversal sobre uno longitudinal y no debe superar el 1% del largo efectivo de la pieza				