

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N°1.0044**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **1.0044**
2. Numero di tipo: **S275JR**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 10025-1:2004**
**PRODOTTI LAMINATI A CALDO DI ACCIAIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI DA UTILIZZARSI NELLE
STRUTTURE METALLICHE O IN COMPOSITI METALLICI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO**

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

MARCEGAGLIA PALINI E BERTOLI S.P.A.Sede legale - **Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN)**

nello stabilimento di

Via E. Fermi, 28 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. L'organismo notificato:

RINA Services S.p.A.**N° 0474**

- Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
- i. Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **N.A.**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Punti relativi ai requisiti della presente (o altra) norma europea	Prestazione	Specifica armonizzata
Tolleranza sulle dimensioni e tolleranze di forma	7.7.1	EN10029-2010	EN 10025-2:2019
Allungamento	7.3.1	CONFORME TABELLA 1	
Resistenza alla trazione	7.3.1		
Carico unitario di snervamento	7.3.1		
Resilienza	7.3.1+7.3.2		
Analisi chimica	7.2.1	CONFORME TABELLA 2	
Saldabilità (composizione chimica)	7.2+7.4.1	NPD	
Durabilità (composizione chimica)	7.2+7.4.3	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

In nome e per conto della **MARCEGAGLIA PALINI E BERTOLI S.P.A.**

San Giorgio di Nogaro, 10 marzo 2021

**MARCEGAGLIA**
Palini e Bertoli S.p.A.
Via E. Fermi, 28
33058 S. Giorgio di Nogaro, Ud - Italy
P.I. 03217150984

➤ TABELLA 1- CARATTERISTICHE IN ACCORDO ALLA EN 10025-2:2019

CARATTERISTICHE MECCANICHE A TEMPERATURA AMBIENTE - prospetto 6												
In conformità alla		CARICO UNITARIO MINIMO DI SNERVAMENTO REH IN N/MM ²								RESISTENZA A TRAZIONE RM IN N/MM ²		
		Spessore nominale mm								Spessore nominale		
EN 10027-1	EN10027-2	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	≥3 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤250
S275JR	1.0044	275	265	255	245	235	225	215	205	410÷560	400÷540	380÷540

CARATTERISTICHE MECCANICHE A TEMPERATURA AMBIENTE – prospetto 6												
In conformità alla		Posizione dei provini	ALLUNGAMENTO PERCENTUALE MINIMO DOPO ROTTURA A%									
			$L_0=5,65 \cdot \sqrt{S_0}$									
EN 10027-1	EN10027-2		≥3≤40	>40≤63	>63≤100	>100≤150	>150≤250					
S275JR	1.0044	l	23	22	21	19	18					
		t	21	20	19	19	18					

Caratteristiche meccaniche – Resilienza KV ₂ longitudinale per prodotti piani e lunghi – prospetto 8					
In conformità alla		TEMPERATURE		Energia minima (J) – Spessore nominale in mm	
EN 10027-1	EN10027-2	°C		≤150	>150≤250
S275JR	1.0044	+20		27	27

➤ TABELLA 2 – CARATTERISTICHE IN ACCORDO ALLA EN 10025-2:2019

COMPOSIZIONE CHIMICA ALL'ANALISI DI COLATA - prospetto 1												
In conformità alla		Metodo di deossidazione	C in % max per spessori nominali di prodotto in mm			Si	Mn	P	S	N	Cu	altro
			≤16	>16≤40	>40	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
S275JR	1.0044	FN	0,21	0,21	0,22	-	1,50	0,035	0,035	0,012	0,55	-

Valore massimo del CEV basato sull'analisi di colata - prospetto 5						
In conformità alla		Metodo di deossidazione	Valore massimo CEV in % per spessori nominali di prodotto in mm			
EN 10027-1	EN10027-2		≤30	>30≤40	>40≤150	>150≤250
S275JR	1.0044	FN	0,40	0,40	0,42	0,44