

Leistungserklärung N° 0121/003 Ausg.2

Produktschlüssel Identifizierung	Kaltgeformtes und geschweißtes Rohr aus S275J2H Stahl/1.0138 nach EN10219-1:2006 Wie auf dem Etikett mit Barcode und / oder auf der Losnummer und der Prüfbescheinigung angegeben.
Verwendungszweck	Hohlprofil für eine bauliche Nutzung mit einer runden, quadratischen oder rechteckigen form, kaltgewalzt und geschweißt, ohne nachfolgende Wärmebehandlung.
Hersteller (rechtlicher Sitz)	Marcegaglia Carbon Steel Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italien
Produktionswerk	Dusino San Michele Corso Industria, 42 – 14010 Dusino San Michele (AT) – Italien
System zur Bewertung und Überprüfung der Lesitungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+
Notifizierte Stelle und Kennnummer	RINA Service S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genova - Italien 0474

Notifizierte Stelle hat die Konformitätsbescheinigung ausgestellt, dass sich auf die folgenden Elemente bezieht:

- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
- Überwachung, Bewertung und ständige Prüfung der werkseigenen Produktionskontrolle

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistungen			Harmonisierte Norm
Maßtoleranzen	Rund, Quadrat und Rechteckrohre	In Anlehnung an die Norm EN10219-2:2006			EN10219-1:2006
Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Wanddicke (mm)	Werten			
	> ≤	min (%)	max (%)		
-	16	Al: 0,020	C: 0,20 Si: - Mn: 1,50	P: 0,030 S: 0,030 N: -	
Streckgrenze	Wanddicke (mm)	Werten			
	> ≤	min (MPa)	max (MPa)		
-	16	275	-		
Zugfestigkeit	Wanddicke (mm)	Werten			
		min (MPa)	max (MPa)		
		-	< 3	430	
≥ 3	≤ 16	410	560		
Bruchdehnung (a,b)	Wanddicke (mm)	Werten			
	> ≤	min (%)	max (%)		
-	16	20	-		
Kerbschlagversuch (c)	Wanddicke (mm)	Werten			
	> ≤	min (J)			
-	16	27 bis -20°C	-		
Kohlenstoffäquivalent CEV	Wanddicke (mm)	Werten			
	> ≤		max (%)		
-	16	-	0,40		
<small>a. Für Abmessungen D/T < 15 (Rund) und (B+H)/2T < 12,5 (Quadratisch und Rechteckig) ist der Mindestwert der Bruchdehnung um 2 Punkte reduziert. b. Für Wanddicken < 3,0 mm siehe 9.2.2 von EN10219-1:2006. c. Zur Kerbschlagarbeit bei Untermassproben, siehe 6.7.2 von EN 10219-1:2006.</small>					

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

im Namen der Firma Marcegaglia
Carbon Steel

Lorenzo Formaglio
Director de planta de Dusino San Michele
Dusino San Michele 14/02/2023

Diese Leistungserklärung wird als gültig angesehen, wenn das Kennzeichnende Etikett des Produkts und die Warenbegleitpapiere oder das Prüfzeugnis das nach der Sendung ausgestellt wird, beigelegt sind.